AG-402高性能防银变色剂（溶剂型）

产品说明书

一、特　点

AG-402是一种高级的溶剂型润滑保护剂，对镀银层有着极佳防变色效果，可保持1～3年不变色。常温浸渍，自然干燥，膜厚1～2μm，无色透明光亮，三防性能优，结合力好，可焊性好，10万次开关转换和1万次插拔接触电阻无明显变化。高频介质损耗、泄露、电压驻波比及电绝缘性能均优于部标准。润滑性能优异，无静电，不吸尘，憎水，硬度高，耐熔温度100℃左右，极限温度450℃。

缺点是封闭后颜色略黄。

二、配方和工艺条件（g/L）

名　称	工艺条件
AG-402防银变色剂	1份
三氯乙烷（或三氯乙烯）	1～3份
温 度	室 温
时 间	1分钟

三、工艺流程

镀银→回收→回收→流动水洗二次→蒸馏水洗二次→离心干燥→浸AG-402→烘干或自然干燥。

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。