NI-804镀镍低泡润湿剂

产品说明书

一、特点

1、我国镀镍防针孔麻点的润湿剂一般都用十二烷基硫酸钠和TC-EHS，但是前者溶解不方便、泡沫多、镀液粘度高；后者润湿性能还是不够理想。

2、我司开发的NI-804低泡润湿剂适用于挂镀和滚镀，也适用于化学镀镍，具有泡沫少、润湿性能佳等优点，而且添加方便。

二、用量

挂镀1～2毫升/升；滚镀0.5～1毫升/升；消耗量50～200毫升/KAH，或者也可以视镀出零件情况而定。

南京华仁新材料科技有限公司