PS-652通用型钝化封闭剂

产品说明书

一、特 点

1、与国外某名牌产品媲美，水溶性，无毒无味不燃烧；

2、形成的高分子聚合物保护膜有光泽、硬度高、附着力强、流平性好、防手印；

3、可应用于各类金属表面处理零件防腐蚀保护，耐候性好，抗氯、抗硫；

4、用于镀锌蓝白钝化封闭后变银白色，彩色钝化封闭后变黄色；

二、配方和工艺条件（g/L）

名称	工艺范围
PS-652 通用型钝化封闭剂	1份
蒸馏水	1～5份
温度	20～30℃
浸泡时间	1～2分钟
干燥温度	100～150℃

三、工艺流程

……→流动水洗二次以上→离心干燥→浸PS-652 通用型钝化封闭剂→热风离心干燥或100～150℃的恒温烘箱中烘15～20分钟左右。

四、注意事项

1、零件在浸泡时轻微震动以保证溶液能够完全润湿零件；

2、零件出槽时轻微抖动晾干，避免过多带出损耗；

3、零件出槽后最好要烘干，这样成膜快，效果也更好。自然干燥效果差，而且容易产生留痕。

本资料参数为典型参考值，实际使用需按基材、槽体、装载量、水质与整流条件调整；需要对应工况的参数建议，请联系我们取样验证。