ZN-603氯化钾镀锌走位剂

产品说明书

一、特 点

1、可单独添加也可添加在镀锌光亮剂的柔软剂里面，使用方便、效果明显；

2、相对于德国某大公司的产品来说价格便宜，只有其1/5～1/4；

3、能显著提高镀液的深镀能力，特别是解决盲孔零件内部的镀层问题。

二、配方和工艺条件（g/L）

名　称	工艺范围	推荐范围
镀锌走位剂	2～4 mL/L	3 mL/L
消耗量	40～50mL/KAH	40～50mL/KAH

南京华仁新材料科技有限公司